



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸  
ساعت: ۰۷:۵۰  
پیوست: دارد



مدیریت محترم شرکت ایمن سازان پایش آینده  
سلام علیکم:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ در خصوص بررسی دستکش‌های ایمنی ارسالی از سوی آن شرکت، نتایج به دست آمده از آزمون‌های به عمل آمده را به آگاهی می‌رساند:



۱- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل PA 5054

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۴ —	۵۷/۲۷۴	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرخوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۳ *							
سطح حفاظتی ۲ *							
سطح حفاظتی ۱ *							
سطح حفاظتی ۴ —	۴۴/۵۰۱	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن
سطح حفاظتی ۳ —							
سطح حفاظتی ۲ —							
سطح حفاظتی ۱ *							

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی است.



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۳۳۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸  
ساعت: ۰۷:۵۰  
پوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی

Test No	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	57.274	107.632	0.004



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۳۳۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸


ساعت: ۰۷:۵۰

پوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	44.501	14.174	0.002



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

نمابر: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸  
ساعت: ۰۷:۵۰  
پوست: دارد



مدل PA0223

۲- دستکش ایمنی با علامت تجاری

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۴ *	۵۷/۶۵۴	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جر خوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۳ *	۶۱/۶۷۴	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن


۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جر خوردگی

Test No.	Max. Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	57.654	109.036	0.052



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بنبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

شماره: ۶۳۳۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸  
ساعت: ۰۷:۵۰  
پیوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	61.674	16.006	0.001



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمایر: ۶۳۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸  
ساعت: ۰۷:۵۰  
پیوست: دارد



۳- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل PA2523

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون	
		۴	۳	۲	۱			
سطح حفاظتی ۴ *	۸۵/۸۲۲	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	
سطح حفاظتی ۳ *								
سطح حفاظتی ۲ *		۶۶/۹۲۵	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن
سطح حفاظتی ۱ *								

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ‌شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	85.822	201.884	0.019



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

نمابر: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۱۱۹۱۰۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸


ساعت: ۰۷:۵۰

پیوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	66.925	21.346	0.001



در خاتمه، مقتضی است برای بررسی‌های دوره‌ای، نمونه‌های مورد نظر پس از یک سال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند. صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد تأیید قابل استعلام می‌باشد:

<https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel>

رضا کرمی

رئیس مرکز تحقیقات و تبلیغات حفاظت فنی و بهداشت کار



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۳۲۹۳۰۵۰